

Auswirkungen auf metallische Trinkwasserleitungen nach 72-stündigen Kontakt mit einer 3%-Lösung verschiedener Reinigungsprodukte.		
Produkt	Eisen (mg/l)	Zink (mg/l)
Aqua-clean, Wasserstoffperoxid + Silberkomplex	110	99
Wasserstoffperoxid	< 2000	1100
Chlor	610	1200
Wasserstoffperoxid + Peressigsäure	8800	2100
Quelle: BCO Analytical Services, Sterlab zertifiziertes Labor, Niederlande		